



K 512

06/2006

## K 512 Knauf Fliesenkleber "N"

### Materiāls, pielietojums, īpašības un izstrāde

#### Materiāls

Vispārēja pielietojuma flīžu līme.

#### Uzglabāšana

Uzglabāšanas laiks 12 mēneši, sausās telpās uz koka paletēm.

Iepilētus maisus labi noslēgt.

#### Iepakojums

Maiss, 25 kg.

Artikula nr. 86016007

#### Pielietojums

Pulverveida, plānā kārtā ieklājama flīžu līme uz cementa bāzes. Paredzēta keramikas flīžu, plākšņu un attaukotu, necaurspīdīgu dabīgā akmens plākšņu līmēšanai iekšdarbos normālam slogojumam. Sienām un grīdām. Ārdarbiem lietojama tikai no atmosfēras iedarbības aizsargātās vietās.

#### Īpašības

- Normāla noslogojuma flīžu līme
- Stabīlām un nekustīgām virsmām

## Pamatne

Pamatnei jābūt gludai, cietai, nesasalušai, bez putekļiem, krāsas un eļļas paliekām. Apmetumam jābūt vismaz 10 mm biežam, vienā kārtā, un tas nedrīkst būt nogludināts. Stipri uzsūcošas pamatnes ieteicams vispirms gruntēt ar Knauf Tiefengrund! Neuzsūcošas virsmas – slīpētu (pulētu) betonu, terazo, u.c. gruntē ar Knauf Haftemulsion.

## Iejaukšana

Maisa saturu un tīru ūdeni samaisa ar roku vai lēni rotējošu mikseri tā, lai veidojas viendabīga masa bez kunkuljiem. Ļauj uzbriest 5 min. un tad vēlreiz samaisa. Konsistenci regulē, piejaucot maisījumam pulveri vai ūdeni. Ja tiek izvirzītas paaugstinātas prasības, piemēram, flīzēšana ārpus telpām, flīžu līmi sajauc ar plastifikatoru Knauf Kleber- und Bodenelast.

## Ūdens patēriņš

Uz 25 kg pulvera apm. 6-7 litri.

## Izstrāde

Ar robotās ķelles roboto malu uz sagatavotās virsmas uzklāj iejaukto maisījumu. Izķemmē ar roboto malu, turot ķelli 90° leņķī. Flīzes ievieto līmes kārtā un ar vieglu pagrieziena kustību stingri piespiež. Ja izveidojusies plēve (pārbaudīt ar pirkstu!), līme jāuzklāj no jauna. Šuves ieklāt tikai pēc līmes sacietēšanas, aptuveni pēc 1-2 dienām. Ieklāšanas un koriģēšanas laiks atkarīgs no pamatnes uzsūkšanas spējas un apkārtējās vides temperatūras.

Ārdarbos un uz grīdām flīžu līmei jānoklāj pilnībā visa virsma. Šajos gadījumos flīžu līmi klāj gan uz flīzes, gan uz pamatnes.

Cietēšanas laikā sargāt no sala.

Materiāla patēriņš: izmantojot ķelli ar 6 mm robojumu – ir 3 kg/m<sup>2</sup>.

## Izstrādes laiks

Uzbriešanas laiks	5 min.
Flīžu ieklāšanas laiks	apm. 20 min.
Flīžu koriģēšanas laiks	apm. 10min.
Pa virsmu var staigāt pēc	apm. 24 st.
Virsma pilnībā noslogojam pēc	apm. 7 dienām

## Temperatūra / klimats

Gaisa un pamatnes temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Tikko ieklātu flīžu segumu sargāt no tiešiem saules stariem un caurvēja. Izstrādes parametri definēti ar noteikumu, ja cietēšanas laikā gaisa un pamatnes temperatūra ir +23°C un relatīvais gaisa mitrums 50%.

## Citi norādījumi

Knauf Fliesenkleber N drīkst jautāt tikai ar iepriekš minētajiem materiāliem, citi materiāli var stipri izmainīt produkta īpašības. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni.

**Kvalitātes nodrošinājums.** Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā. Pārbaudes ES notificētā laboratorijā.

**Atbilst EN 12004 prasībām. Grupa C1 T.**

**Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu Xi kairinošs**

R36/37/38- kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. R43- saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S2- sargāt no bērniem. S24/25- nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26- ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S28- ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. S37- strādāt aizsargcimdās. S46- ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar majsaimniecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. Sasaitētā, sacietējušā stāvoklī produkts nav kaitīgs.

+371 7 032 999

www.knauf.lv

info@knauf.lv

KNAUF sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

**Knauf SIA** Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2132, Latvija, tālr.: +371/7 032 999, fakss: + 371/7 032 969.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevalinojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autoritēties. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.