



K 511W

06/2006

K 511W Knauf Fliesenkleber weiß

Materiāls, pielietojums, īpašības un izstrāde

Materiāls

Paaugstinātas kvalitātes sala izturīga balta flīžu līme.

Uzglabāšana

Uzglabāšanas laiks 12 mēneši, sausās telpās uz koka paletēm.
Ieplēstus maisus labi noslēgt.

Iepakojums

Maiss, 25 kg.
Artikula nr. 86016009

Pielietojums

Pulverveida, plānā kārtā ieklājama flīžu līme uz baltā cementa bāzes. Piemērota stikla un mozaikas flīžu, stikla bloku, mākslīgā akmens bloku, marmora un visu veidu keramikas sienu un grīdu flīžu līmēšanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Ieteikumi

Nepievienot citus materiālus, jo tie var izmainīt produkta īpašības.
Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni.

Īpašības

- Salizturīga
- Balta flīžu līme
- Augsta sākotnējā saķere
- Bez rukuma un sprieguma



Pamatne

Pamatnei jābūt gludai, cietai, nesasalūšai, bez putekļiem, krāsas un eļļas paliekām. Apmetumam jābūt vismaz 10 mm biezumā, vienā kārtā, un tas nedrīkst būt nogludināts. Stipri uzsūcošas pamatnes ieteicams gruntēt ar Knauf Tiefengrund. Neuzsūcošas virsmas – slīpētu (pulētu) betonu, terazo, u.c. gruntē ar Knauf Haftemulsion. Virsmām, kur paredzama mitruma ietekme, uzklāj hidroizolāciju Knauf Flächendicht.

Iejaukšana

Maisa saturu un atbilstošu tīra ūdens daudzumu samaisa ar roku vai lēni rotējošu mikseri tā, lai veidojas viendabīga masa bez kunkuļiem. Ļauj uzbrīst 5 min. un tad vēlreiz samaisa. Konsistenci regulē, piejaucot maisījumam pulveri vai ūdeni. Ja tiek izvirzītas paaugstinātas prasības, piemēram, flīzēšana ārpus telpām, flīžu līmi sajauc ar plastifikatoru Knauf Kleber- und Bodenelast.

Ūdens patēriņš

uz 25 kg pulvera apm. 6-7 litri.

Izstrāde

Ar robotās ķelles gludo malu uz sagatavotās virsmas uzklāj iejaukto maisījumu. Izķemmē ar roboto malu, turot ķelli 90° leņķī. Flīzes ievieto līmes kārtā un ar vieglu pagriezienu kustību stingri piespiež. Ja izveidojusies plēve (pārbaudīt ar pirkstu!), līme jāuzklāj no jauna. Šuves aizpildīt tikai pēc līmes sacietēšanas, aptuveni pēc 1-2 dienām. Ārdarbos un uz grīdām flīžu līmei jānoklāj pilnībā visa virsma. Šajos gadījumos flīžu līmi klāj gan uz flīzes, gan uz pamatnes.

Cietēšanas laikā sargāt no sala.

Materiāla patēriņš: izmantojot ķelli ar 6 mm robojumu 3 kg/m².

Izstrādes laiks

Uzbriešanas laiks	5 min.
Flīžu ieklāšanas laiks	20 min.
Flīžu koriģēšanas laiks	apm. 10min.
Izstrādes laiks	apm. 3 st.
Pa virsmu var staigāt pēc	apm. 24 st.
Virsma pilnībā noslogojama pēc	apm. 7 dienām
Temperatūras izturība	-20°C / +80°C.

Temperatūra / klimats

Gaisa un pamatnes temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Sargāt no tiešiem saules stariem un caurvēja. Izstrādes parametri definēti ar noteikumu, ja cietēšanas laikā gaisa un pamatnes temperatūra ir +23°C un relatīvais gaisa mitrums 50%.

Citi norādījumi

Knauf Fliesenkleber weiß drīkst jaukt tikai ar iepriekš minētajiem materiāliem, citi materiāli var stipri izmainīt produkta īpašības.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni.

Kvalitātes nodrošinājums. Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā. Pārbaudes ES notificētā laboratorijā.

Atbilst EN 12004 prasībām. Grupa C1 T.

Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu Xi kairinošs

R36/37/38- kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. R43- saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S2- sargāt no bērniem. S24/25- nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26- ja nokļūst acis, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S28- ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. S37- strādāt aizsargcimdos. S46- ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtoti pārstrādei. Sasaiņotā, sacietējušā stāvoklī produkts nav kaitīgs.

+371 7 032 999

www.knauf.lv

info@knauf.lv

KNAUF sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2132, Latvija, tālr.: +371/7 032 999, fakss: + 371/7 032 969.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.