



P 171

2010

## Knauf Grundputz H Apmetums

### Materiāls

Knauf Grundputz H ir apmetums uz cementa bāzes. Pirms lietošanas gatavais sausais maisījums ir jāsajauc ar ūdeni. Izstrādei ar rokām.

### Uzglabāšana

12 mēnešus, sausās telpās uz koka paletēm. Ieplēstus maisus labi noslēgt.

### Iepakojums

40 kg, art. Nr. 132328

### Pielietojums

Piemērots kā pamatne minerāliem un sintētiskiem nobeiguma apmetumiem, iekšdarbiem un ārdarbiem.

### Īpašības

- Rūpnieciski sagatavots
- Pārbaudīta, konstanta kvalitāte

## Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, nesasalušai, bez putekļiem, vajīgām daļām un izviedrējumiem, tai jābūt ūdens caurlaidīgai. Betona virsmām papildus jāseko, lai uz pamatnes nebūtu veidņu eļļas un saķepumu paliekas.

### Pamatnes sagatavošana

Minimālais laiks pirms turpmāko darbu sākšanas pēc Knauf Vorspritzer: 3 dienas

### Dedzinātie ķieģeļi

Iekšdarbi: Knauf Vorspritzer vai 2 kārtās Knauf Grundputz.

Ārdarbi: pilnībā nosedzošs Knauf Vorspritzer.

### Betons un cementa bloki

Pilnībā nosedzošs Knauf Vorspritzer.

### Gludas betona virsmas

Iekšdarbi: Knauf Betokontakt.

Ārdarbi: Knauf Klebepachtel M.

### Gāzbetons

Iekšdarbi/ārdarbi: Knauf Stucprimer.

### Fibrolīta plāksnes

Pilnībā nosedzošs Knauf Vorspritzer un armēšana.

Informāciju par pamatņu sagatavošanu, kuras šeit nav pieminētas, pieprasiet atsevišķi.

## Temperatūra/klimats

Gaisa un būves temperatūrai izstrādes un sacietēšanas laikā jābūt virs +5°C.

Svaigi apmetas virsmas 2 dienas jāuztur mitras, tās periodiski apsmidzinot. Sargāt no lietus un

## Izstrāde

Pirms apmešanas sākšanas, ja nepieciešams, virsmu samitrina. Šuves, bojātās vietas, u.tml. aizpilda ar Grundputz H, iespējams, nepieciešama apmetuma armēšana vai apmetuma siets. Ja ārdarbos vai iekšdarbos nepieciešams izmanto atbilstošas nerūsējošas stūra vadulas un apmetuma līstes. Piestiprināšanai lietot Knauf Kantenfix vai Knauf Schnellkleber (nelietot ģipsi).

Uz sienām, vietās, kur savienojas dažādi būvmateriāli, lielām griestu platībām, sienas un griestu salaidumu vietās, lai neveidotos plaisas, jāiegriež līdz pamatnei.

### Materiāla iekļaušana

Knauf Grundputz H jāuc gravitācijas maisītājā ar apm. 7-8 litriem ūdens uz maisu (40 kg), maisa apm. 5 minūtes.

Pēc tam javu ar ķelli nepieciešamajā biezumā uzklāj uz virsmas, ar profilineālu vienmērīgi nolīdzina, pirms sacietēšanas ar trapeclineālu virsmu vēlreiz pielīdzina un pēc apzūšanas norīvē. Virsmas, kuras paredzēts flīzēt, drīkst apmest tikai vienā kārtā.

Apmetumiem, kuru kārtas biezums pārsniedz 20 mm, ieteicams izmantot divu kārtu klājumu. Izstrāde: „svaigs uz svaiga”.

### Kā nobeiguma pārklājumi piemēroti:

#### Uz rīveta Knauf Grundputz H

Minerālie apmetumi – Knauf Struktural, Knauf Dekoral.

Dekoratīvie pastozie Knauf silikātu, silikonu, akrila apmetumi.

#### Flīzēšana uz Knauf Grundputz H

Uzklāto apmetumu izlīdzina, bet nerīvē.

#### Virsmas krāsošana

Špaktelē ar Knauf Finischspachtel weiß, pēc tam krāso ar atbilstošu krāsu.

## Izstrādes laiks un žūšana

Iekļautais materiāls ir izstrādājams apm. 3 stundās.

Atkarīgs no laika apstākļiem.

Žūšana 1 mm apmetuma kārtai – 1 diena, kopā ne vairāk kā 14 dienas.

## Tehniskie dati

Grauda lielums	0-2 mm
Spiedes stiprība	CS II
Adhēzija	≥0,1 N/mm <sup>2</sup>
Sagrūšanas raksturs	B
Kapilārā ūdens uzsūce	W 0
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients	μ = 5 / 35
Siltumvadītspēja – tabulas vērtība	W/m·K 0,8

### Minimālie apmetuma biezumi, neņemot vērā

#### Knauf Vorspritzer kārtu

Iekšējās sienas	10 mm
Betona pamatnes, iekšā	8 mm
Ārsienas	15 mm
Betona pamatnes, ārā	10 mm

### Materiāla patēriņš

Apmēram 16 kg/m<sup>2</sup>, klājot 10 mm biezu apmetuma kārtu.

## Citi norādījumi

Knauf Grundputz H javai nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties apmetuma īpašības.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas notīrīt.

**Kvalitātes nodrošinājums.** Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā.

### Atbilst LVS EN 998-1 prasībām.

Šķīstošā hroma VI (Cr VI) saturs atbilst EK regulas Nr. 552/2009 p.47. noteiktajām prasībām.

### Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu. Xi kairinošs

R36/38 Kairina acis un ādu. R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S2 Sargāt no bērniem. S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26 Ja nokļūst acis, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. S37 Strādāt aizsargcimdos. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar majsainiecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei.

Sasaisītā, sacietējušā stāvoklī produkts nav kairinošs.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

**Knauf SIA** Daugavas iela 4, Saurie, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

Knauf SIA patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autoritātes. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar Knauf SIA atļauju.