



P 246

2010

## Knauf Polystyrolkleber Līmjava visu veidu izolācijas plāksnēm

### Materiāls

Knauf Polystyrolkleber ir līmjava uz cementa bāzes visu veidu izolācijas plāksņu līmēšanai. Pirms lietošanas gatavais sausais maisījums ir jāsaļauc ar ūdeni.

Paredzēta gan mehāniskai izstrādei, gan izstrādei ar rokām.

### Uzglabāšana

12 mēnešus, sausās telpās uz koka paletēm. Ieplēstus maisus labi noslēgt.

### Iepakojums

25 kg, art. Nr. 132342

### Pielietojums

Visu veidu izolācijas plāksņu līmēšanai. Piemērota arī apmetumu un betona virsmām. Ārdarbiem un iekšdarbiem.

### Īpašības

- Stabila un spēcīga saķere ar pamatni
- Ūdens tvaika caurlaidība
- Vienkārša izstrāde

## Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, vajīgām daļām un izviedrējumiem, nenasalušai un nestspējīgai.

### Pamatnes sagatavošana

Līmējot siltumizolācijas plāksnes, ja sienā ir lielāki nelīdzenumi (> 5 mm/m), pirms līmēšanas tie jāizlīdzina.

## Temperatūra / klimats

Gaisa, kā arī būves temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Sargāt no lietus un tiešiem saules stariem.

## Izstrāde

Ar rokām:

Polystyrolkleber iesijā ūdeni un samaisa ar lēni rotējošu mikseri. Ūdens patēriņš – apm. 7 l tīra ūdens uz maisu. 5 min. ļauj nobriest, vēlreiz samaisa un noregulē darbam nepieciešamo konsistenci.

Mehāniski:

Ar PFT G4, G5c – ar līmēm paredzēto aprīkojumu.

### Siltumizolācijas plākšņu līmēšana

Uz izolācijas plāksnes pa perimetru uzklāj līmes joslu (5 cm plata, 2 cm augsta), bet plāksnes vidusdaļā uzliek līmes punktus. Līmei jānoklāj vismaz 40% virsmas. Pēc plāksnes piestiprināšanas pie sienas nogaida 24 stundas. Tikai pēc 24 stundām, ja nepieciešams, drīkst veikt arī dībeļošanu.

Polystyrolkleber nav piemērota armēšanas darbiem.

## Izstrādes laiks

Atkarībā no laika apstākļiem iejauktais materiāls ir izstrādājams apm. 2 stundas.

## Tehniskie dati

Grauda lielums	0-1,2 mm
Spiedes izturība	≥ 10 Mpa
Lieces izturība	≥ 5 Mpa
Saķeres stiprība	≥ 0,08 Mpa

### Materiāla patēriņš

Līmēšana	apm. 4-5 kg/m <sup>2</sup>
----------	----------------------------

Dotie patēriņa rādītāji ir vidējie lielumi, kas var mainīties atkarībā no pamatnes īpašībām.

## Citi norādījumi

Knauf Polystyrolkleber nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties līmes īpašības.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni.

**Kvalitātes nodrošinājums.** Paškontrole rūpnīcas laboratorijā.

**Knauf Polystyrolkleber atbilst Eiropas tehniskā apstiprinājuma prasībām ETAG 004 EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING.** Šķīstošā hroma VI (Cr VI) saturs atbilst EK regulas Nr. 552/2009 p.47. noteiktajām prasībām.

### Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu. Xi kairinošs

R36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S2 Sargāt no bērniem. S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. S37 Strādāt aizsargcimdos. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. Sasaitētā, sacietējušā stāvoklī produkts nav kairinošs.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

**Knauf SIA** Daugavas iela 4, Saurie, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

Knauf SIA patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autoritātes. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar Knauf SIA atļauju.