



K 464e

08/2010

Knauf Ready-Finish Lietošanai gatava špaktelmasa

Materiāls

Knauf Ready-Finish ir lietošanai gatava, īpaši viegli slīpējama nobeiguma špaktele augstas kvalitātes klases virsmas iegūšanai.

Sastāvs: dabiska minerāla sīku graudiņu dispersija sintētiskā saistvielu bāzē.

Izstrādei ar rokām (ar špaktelīlāpstiņu) vai mehāniski (piem., ar PFT Ritmo, Samba XL).

Uzglabāšana

18 mēneši. Uzglabāt sausā vietā, oriģinālajā hermētiskajā iepakojumā.

Sargāt no sala, karstuma un tiešu saules staru ietekmes!

Iepakojums

15 kg, art. Nr. 208351

Pielietojums

Knauf Ready-Finish paredzēta iekšdarbiem. Pielieto apmestu, betona, ģipškartona un citu minerālvirsu nolīdzināšanai pirms krāsošanas (virsmas kvalitātes klase Q4) vai tapešu līmēšanas.

Īpašības

- Lietošanai gatava
- Izteikti elastīga, viegli klājas uz virsmas
- Pēc izžūšanas kļūst balta
- Viegli slīpējama, neveido „putekļu” mākonī
- Laba saķere ar apstrādājamo virsmu
- Ilgs špaktelēšanas laiks
- Pēc oriģināliepakojuma atvēršanas ilgi nezaudē savas īpašības
- Ilgstoši uzglabājama
- Ērts iepakojums

Pamatne

Pamatnei jābūt cietai (nedrūpošai), tīrai un sausai, bez saķeri mazinošām vielām (taukiem, smērvielām, putekļiem, šķīdinātāja un krāsas paliekām).

Gruntēšana

Pirms uzsūcošu virsmu špaktelēšanas (piem., ģipškartona, apmetuma) pamatni ieteicams gruntēt ar Knauf Tiefengrund, bet neuzsūcošas virsmas vai vāji uzsūcošas betona virsmas - ar Knauf Haftemulsion (atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:3).

Pirms krāsošanas špaktelējamās virsmas ieteicams nogruntēt ar dziļi iesūcošos un virsmu nostiprinošu grunti, piemēram, Knauf Tiefengrund vai rīkoties pēc krāsas ražotāja norādījumiem.

Temperatūra / Klimats

Gaisa, pamatnes un špakteles temperatūra darba un žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C.

Optimāli apstākļi:
gaisa temperatūra +20°C,
relatīvais gaisa mitrums 65%.

Izstrāde

Knauf Ready-Finish lietošanai gatavo špaktelmasu pirms lietošanas oriģinālajā iepakojumā rūpīgi jāsamaisa. Instrumentiem ir jābūt tīriem, bez rūsas un citu materiālu paliekām.

Špaktelēšana

Masu uzklāt ar rokām (ar špaktelļāpstīņu) vai mehānizēti, ne biežākā kā 1 mm kārtā, izlīdzināt. Ja nepieciešams, nākamo kārtu uzklāt tikai tad, kad pilnībā ir nožuvusi pirmā kārtā. Ja iepriekšējā kārtā ir noslīpēta ar smilšpapīru vai ar slīpēšanas tīkliņu, pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmu ieteicams nogruntēt ar Knauf Tiefengrund.

Slīpēšana

Nožuvušu Knauf Ready-Finish špakteli slīpēt ar smilšpapīru Nr. 240 vai slīpēšanas tīkliņu Nr. 180-240.

Žūšanas laiks

Žūšanas laiks apmēram 2 h, ja gaisa temperatūra +20°C, bet relatīvais gaisa mitrums 65%.

Tehniskie dati

Materiāla patēriņš uz 1 m²

0,2-0,5 kg/m² (atkarībā no virsmas raupjuma).

Vai aptuveni 1,5 kg (1 mm bie�umā uz 1 m²).

Citi norādījumi

Knauf Ready-Finish nedrīkst jaukt ar citiem materiāliem.

Ģipškartona plāksņu špaktelēšanai Knauf Ready-Finish drīkst lietot tikai tad, ja ģipškartona plāksnēm nav pārāk lielas garuma izmaiņas, kas varētu rasties mitruma vai temperatūras svārstību ietekmē.

Kvalitātes nodrošinājums. Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā. Pārbaudes ES notificētā laboratorijā.

Utilizācija: materiāla atlikumus izmest kopā ar māsāimniecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei.

Norādījumi. Gadījumā, ja špaktele nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta. Instrumentus mazgāt ar ūdeni. Sargāt no bērniem.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

www.knauf.lv

info@knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

Knauf SIA patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autoritēstības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar Knauf SIA atļauju.