

# Knauf Reibeputz Mineral 2,0 mm

**Materiāls, Pielietojums, Īpašas norādes, Izstrāde**

## Materiāls

### Minerālais apmetums ar 2,0 mm graudainību

Smalkas struktūras minerālais dekoratīvais apmetums. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

## Pielietojums

- Dabīgi balts minerālais apmetums. Grauda izmērs – 2,0mm.
- Uzklāj betonam, cementa vai ģipša apmetumam, ģipškartona plāksnēm.
- Noturīgs pret jebkuriem laika apstākļiem.
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs. iElpoī.
- Var tonēt vai krāsot ar minerālām, silikāta un dispersijas krāsām.
- Bioloģiski pārbaudīts
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

## Īpašas norādes

- Produkts satur cementu. Izvairīties no produkta nokļūšanas acīs. Gadījumā, ja produkts nokļūst acīs, tās izskalot ar lielu daudzumu ūdens un konsultēties ar ārstu! Lietot cimdus!
- Darbarīkus tūlīt nomazgāt ar ūdeni.

## Izstrāde

### Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt gludai, cietai, tīrai, bez putekļiem un vajīgām detaļām. Krišu saturošas virsmas apstrādā ar Knauf Tiefengrund. Ģipškartonu un koka virsmas gruntē ar Putzgrund, pārējās – ar Putzgrund Mineral.

### Materiāla iekļaušana

25kg Reibeputz Mineral 2,0mm iekļauc 5 l ūdens, līdz izveidojas viendabīga pastveida masa. 10minūtes ļauj nobriest, tad vēlreiz samais.

### Izstrāde

Maisījuma izstrādes laiks – 1,5 stundas. Pēc grunts nožūšanas, apmetumu uzklāj ar ķelli. Ar gludināmo dēli noņem līdz grauda biežumam. Apstrādes laiks pēc uzklāšanas ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras, un ir maksimāli 15 minūtes. Ar gludināmo dēli vai rīvdēli, atkarībā no nepieciešamās struktūras, virsmu izlīdzina vertikālām, apļveida vai krustveida kustībām. Var izmantot reljefa vai struktūras rullīti.

### Tehniskie dati

Izstrādes/pamatnes temperatūra: vismaz + 5°C  
Izstrādes laiks: apm. 2 stundas  
Graudu izmēri: maksimāli 2 mm  
Žūšanas laiks: vismaz 1 diena  
Patēriņš: apm. 2,5 kg/m<sup>2</sup>, atkarībā no pamatnes

### Uzglabāšana

Slēgtos oriģināliepakojumos un sausā vietā: vismaz 12 mēneši.

Iepakojums: 10 kg; 25 kg mais

### Sastāvs

Baltais cements, kaļķis, minerālas pildvielas, uzlabotāji.

Knauf Marketing Riga SIA  
Daugavas iela 4, Saurieši,  
Rīgas rajons, LV-2132, Latvija  
Tālrunis: 7032999  
Fakss: 7032969  
Knauf internetā: [www.knauf.lv](http://www.knauf.lv)

Izdevumu aizsargā autoritātes. Pārpublicējumi un fotomehāniskās kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar firmas Knauf Marketing Riga SIA atļauju.

Izdevums: maijs 2002

APM/LAT/LV/05.02./LV