



F 420

07/2006

F 420 Knauf Bodenfinish 0-5 mm

Materiāls, pielietojums, īpašības un izstrāde

Materiāls

Knauf Bodenfinish ir izstrādei gatavs smalkās špaktelmasas sausais maisījums ar īpašu cementa piedevu un sintētisku vielu uzlabotājiem. Izstrādei ar rokām.

Uzglabāšana

6 mēnešus, sausās telpās uz koka paletēm. Ieplēstus maisus labi noslēgt.

Iepakojums

Maiss, 25 kg.

Pielietojums

Virsmas pilnai špaktelēšanai, grīdas pamatņu vai betona grīdu izlīdzināšanai. Lietojama izlīdzināšanai līdz "nulles kārtai", kā arī nelieliem grīdas remontdarbiem. Iekšdarbiem.

Īpašības

- Izstrādājama līdz "nulles kārtai"
- Ātri sacietē
- Ātri noslogojama
- Izturīga

Pamatne

Pamatnei jābūt noturīgai, bez plaisām, stingrai, tīrai, bez vaska, eļļas un šķīdinātāju paliekām.

Pamatnes sagatavošana

Uzsūcošas pamatnes, kā cementa grīdas un betons, vispirms apstrādā ar Knauf Haftemulsion vai Knauf Estrichgrund, ievērojot grunts lietošanas noteikumus.

Stipri uzsūcošas pamatnes apstrādā 2 reizes. Neuzsūcošas minerālās pamatnes apstrādā ar Knauf Haftemulsion vai Knauf Betokontakt.

Temperatūra / klimats

Gaisa un būves temperatūrai izstrādes un sacietēšanas laikā jābūt virs +5°C.

Sargāt no tiešiem saules stariem un caurvēja, neveikt tiešu virsmas apsildi.

Izstrāde

Knauf Bodenfinish ieliec ar 6-7 litriem ūdens uz maisu. Samaisa ar lēni rotējošu mikseri, 5 min. ļauj uzbrīst un tad vēlreiz samaisa. Masai jābūt bez kunkuljiem.

Vēlamo konsistenci regulē, pievienojot ūdeni. Gludi uzklāj ar špakleļāpstīņu vai ķelli atbilstošajā biezumā. Pārmērīgs ūdens daudzums samazina stiprību, palielina plaisu rašanās un ruckšanas iespējamību.

Izstrādes laiks

Iejauktais materiāls ir izstrādājams apm. 30 min. Cietējošu materiālu neatšķaidīt ar ūdeni.

Tehniskie dati

Grauda lielums	līdz 0,3 mm
Spiedes stiprības klase saskaņā ar EN 13813	C 25
Lieces izturības klase saskaņā ar EN 13813	F 5
Kārtas biezums	0-5 mm
Izstrādes laiks	30 min.
Var staigāt pēc	apm. 2-3 stundām

Materiāla patēriņš

Apm. 1,6 kg/m², klājot 1 mm biezu kārtu.

Citi norādījumi

Nepievienot citus materiālus, jo tie var izmainīt produkta īpašības.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni. Uz instrumentiem palikušās materiāla daļiņas var stipri saīsināt izstrādes laiku.

Kvalitātes nodrošinājums. Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā.

Knauf Bodenfinish atbilst Eiropas tehniskā atzinuma prasībām CT-C25-F5 pēc LVS EN 13813.

Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu Xi kairinošs

R36/37/38- kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. R43- saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S2- sargāt no bērniem. S24/25- nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26- ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S28- ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. S37- strādāt aizsargcimdos. S46- ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. Sasaistītā, sacietējušā stāvoklī produkts nav kaitīgs.

+371 7 032 999

www.knauf.lv

info@knauf.lv

KNAUF sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2132, Latvija, tālr.: +371/7 032 999, fakss: + 371/7 032 969.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevalinojamām īpašībām. Materiāla patēriņš, daudzums un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autoritātes. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.